

新発売

osmo[®]
...in form und farbe

屋外でのつや消し塗装が可能になりました。



ひまわり油 大豆油



オスモカラー

#701 外装用クリアトップコート つや消し

WP塗り適合自然塗料

国土交通省/木造工事標準仕様書 JASS18M-307: WP塗り適合塗装仕様

工程	塗装種別		塗料名	標準塗付量	乾燥時間(20℃)
	A種	B種			
汚れ・付着物除去	○	○	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
塗装工程	1	○	オスモカラー ウッドステインプロテクター (18色)	50ml/m ²	4~6時間
		○	拭き取りしない		
	2	○	オスモカラー ウッドステインプロテクター (18色)	34ml/m ²	4~6時間
		—	拭き取りしない		
	3	○	オスモカラー #701外装用クリアトップコートつや消し	40ml/m ²	12時間
		○	拭き取りしない		

[注] ○実施する工程 —実施しない

※南洋材には適しておりません。詳しくはご相談ください。

木にはオスモカラー